

Cod. 7400 3.1 SMALTO ANTICORROSIVO

Smalto antiruggine



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Smalto sintetico urtanizzato per interno – esterno dotato di ottima copertura, pennellabilità, distensione e brillantezza. La sua formulazione a base di resine urtaniche modificate, garantisce una eccellente durezza superficiale ed altrettanta resistenza agli agenti atmosferici nel tempo.

Campo di applicazione

Protezione e decorazione di superfici in ferro nuove e da manutentare, legno e muro.

Proprietà del prodotto

- Ottima stabilità del colore e della brillantezza
- Ottima copertura
- Elevata resistenza superficiale
- Buona distensione
- Tempo aperto di lavorazione ampio
- Facile lavorabilità ed applicazione
- Applicabile direttamente su ferro arrugginito

Colore

Ns. Cartella Colori Smalti. Inoltre è colorabile con il ns. Sistema Tintometrico IVI COLOR SYSTEM, che comprende tutte le tinte RAL ed NCS.



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C:	115 – 120° in tazza Ford 4
Peso specifico:	1.10 kg/Lt.
Residuo secco:	65%
Dimensione massima delle cariche:	Lucida Satinata
Finitura:	Lucida



Confezioni

lt. 14 – lt. 2,5 – lt. 0,750



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Cod. 7400 3.1 SMALTO ANTICORROSIVO

Smalto antiruggine



Applicazione

Preparazione del supporto

Su ferro nuovo:

Puùlire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare e passare una o due mani (a seconda delle necessità di 3.1).

Smalto Anticorrosivo
a distanziate di 24 ore.

Su ferro già verniciato:

eliminate eventuali tracce di vernice non aderente, carteggiare e sgrassare. Applicare una o due mani di 3.1. Smalto Anticorrosivo distanziate di 24 ore.

Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.

Metodo di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)

Diluizione

Con acqua e/o diluente sintetico. Applicazione pennello/ruolo: pronto all'uso, oppure diluire al 5-10% in volume.

Applicazione a spruzzo: diluire al 10-15% in volume secondo macchina.

Consumi e Resa

8-10 mlqt (per mano) a seconda del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.

Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.

Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente. o con pericolo di gelate notturne.

Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%:
essiccazione

A tatta +5 ore, sovrapplicazione dopo 18 ore. In presenza temperature più basse e/o di umidità dell'aria, i elevamenti tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

Pulizia attrezzi

Con diluente sintetico, subito dopo l'uso.



Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico.

Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto.

Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. d/B5): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 380 g/l.

Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatto sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso e caso, utilizzarono negheremo essere separato in modo professionale per artigianale, sotto la propria responsabilità. Fidóniti dei nostri prodotti per il scopo d'impiego voluto, nelle condizioni cui si trova la Scheda Tecnica, sono state generandoi comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.