

Cod.11004 IVI EPO

SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Smalto bicomponente formulato con resine epossidiche di qualità pregiata e di ultima generazione a basso peso molecolare. Indicato per conferire alle pavimentazioni ed alle superfici cementizie un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento: resiste: inutile all'umidità, flessibilità, intubere, i zuccheri! Réavallare transpalter, per cui è consigliato per la verniciatura di pavimenti industriali in genere ed anche per ambienti urbani, allo stoccaggio di materiali sensive, come piovzone di garani alimentari (ricommuovevamo) o nana granai 60% e/o spazzolare con dischi diamontati in modo da aprire i pori del supporto.

Prima di applicare il prodotto, bisogna assicurarsi che le superfici siano ben asciutte, solerate e prive di parni perfettamente aderenti e/o estranee al supporto stesso: si consiglia uno o più. passaggi con granai 60% e/o spazzolare con dischi diamontati in modo da aprire i pori del supporto.



Colore

Tinte RAL



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Peso specifico	1,350 kg/L	Rapporto di catalisi	1 parte Componente A + 0,3 parti Catalizzatore
Residuo secco	95%	Viscosità media a +20 °C	Tixotropica
Punto di infiammabilità	Non infiammabile	Resa	3-4 m²/L per mano, secondo il supporto
Finitura	Brillante	Spessore di applicazione	50 micron secchi per mano



Confezioni

lt. 14 - lt.4 - lt.1.



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Applicazione



Preparazione del supporto

Rullo o spruzzo: diluire il prodotto catalizzato al 20-30(in peso) con ns. diluente epossidico e applicare la prima mano di prodotto: in tal modo si primerizza il supporto. Dopo 12-18 ore applicare la seconda mano possibilmente senza diluire o massimo al 10%(in peso). Se necessita la terza mano procedere come per la precedente.



Preparazione del prodotto

Rullo o spruzzo



Diluizione

diluire il prodotto catalizzato al 20-30(in peso) con ns. diluente epossidico.



Consumi e Resa

3-4 m² per litro per mano



Tempi di essiccazione

A 20 °C: fuori polvere 4 ore, asciutto al tatto 12 ore, in profondità 48 ore. Catalisi completa in 20-30 giorni. Sovrapplicabile dopo 12 ore e comunque entro 24 ore.



Pulizia attrezzi

Con acqua subito dopo l'uso

Avvertenze



Rischi e consigli di sicurezza

Contiene componenti che possono risultare nocivi per la salute in caso di contatto prolungato, ingestione o inalazione. Evitare il contatto diretto e utilizzare idonei dispositivi di protezione durante l'applicazione.



Smaltimento

Smaltire il prodotto e i contenitori contaminati secondo la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. I residui di pitture e vernici contenenti sostanze pericolose possono rientrare nel codice EER 08 01 11*.



Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Valore limite Europeo per il contenuto di C.O.V.: 500 g/L (categoria j – rivestimenti bicomponenti reattivi per pavimentazioni).



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.



Contatti

Prima S.A.s. - Via Tordino, 126 - 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·
email: info@prismacolori.it · web: www.bensonweb.it