

Cod. 6000 IVI FIX EXTRA FORTE

isolante acrilico ad acqua concentrato per interni
- esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Fissativo acrilico concentrato per interni – esterni specifico per uniformare l'assorbimento di supporti nuovi, particolarmente rovinati e con diversi gradi di assorbimento da tinteggiare. Il suo alto grado di penetrazione annulla completamente la porosità dell'intonaco e inoltre permette alla pittura di finitura una aderenza alla superficie durevole nel tempo.

Campo di applicazione

Su superfici murali nuove da mantenere.

Prontezza di applicazione

Altissima resa

Altissima diluizione

Alta saturazione dei supporti

Scorrevolezza in fase applicativa



Colore

Trasparente a film essiccato.



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C: 12° in tazza Ford 4

Peso specifico: 1.05 kg./lt.

Residuo secco: 55%

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Permeabilità al vapore d'acqua: 250 gr./sq. in 24h.



Confezioni

Lt.5 –
Lt.1.



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Applicazione



Preparazione del supporto

Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate.
Per superfici murali nuove attendere 20 - 30 giorni dalla realizzazione dell'intonaco quindi carteggiare e stuccare dove occorre, applicare una mano di IVI FIX EXTRA FORTE ed attendere 12 ore per l'applicazione della finitura.
Per superfici murali precedentemente trattate asportare eventuali croste di pittura non aderenti, carteggiare ed eventualmente stuccare ed infine passare una mano di IVI FIX EXTRA FORTE.



Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.



Metodo di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)



Diluizione

Con acqua potabile.
Applicazione pennello/rullo: diluizione massima 1 a 10
Applicazione a spruzzo: diluizione massima 1 a 10
E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.



Consumi e Resa

120 mg/Lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto.
Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.



Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C.
Umidità relativa massima consentita: 80%.
Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.



Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 1 ora, sovrapplicazione dopo 12 - 24 ore.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.



Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze



Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuale archiviazione: nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico.

Contiene: 5-cloro-2-metil-2H isotiazol-3-one; 2-metil-2H isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.



Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 5 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'identità dei nostri prodotti per l'uso sacopo d'impiego azitutto nulla e autolizzi/illimuli si creva il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica sono state esattamente le comiziare con la ricerca arcaica e il recircolo noori svulzgoo sotto il nostro diretto diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.



Contatti

Prisma S.a.s. - Via Tordino, 126 - 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·
email: info@benzonweb.it · web: www.bensonweb.it