

Cod. 7000 IVI LACK

Smalto sintetico



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Smalto sintetico brillante per interno-esterno di grande pregio, con buona elasticità e resistenza agli agenti atmosferici. Può essere applicato su qualsiasi supporto, precedentemente preparato con il fondo adatto, ottenendo finiture resistenti nel tempo.

Campo di applicazione
Su metallo, legno, muro.

Proprietà del prodotto

Ottima copertura

Ottimo potere di ancoraggio

Ottimo potere antigraffio

Facilmente applicabile



Colore

Cartella smalti.



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C: 115-120" Tazza Ford 4

Peso specifico: 1,100-1,200 kg./lt. a seconda della tinta

Residuo secco: 50-60% a seconda della tinta

Punto di infiammabilità: +40 °C

Dimensione massima delle cariche: < 20 microns

Permeabilità al vapore d'acqua: n.c.



Confezioni

lt.14 – lt.2,5 – lt.0,750



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Applicazione



Preparazione del supporto

Su superfici già tinteggiate occorre carteggiare asportando le parti non perfettamente aderenti, quindi applicare il primer sottofondo adatto e applicare due mani di IVI LACK distanziate di 18 ore.

Su superfici nuove, pulire e sgrassare se necessario, applicare il primer sottofondo adatto e applicare due mani di IVI LACK distanziate di 18 ore.



Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.



Metodo di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)



Diluizione

Con acqua e/o diluente sintetico.

Applicazione pennello-rullo: 5-10%.

Applicazione a spruzzo: 10-15%.



Consumi e Resa

10-12 mq/lt. (per mano) a seconda del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.



Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.

Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.



Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 4-5 ore, sovrapplicazione dopo 18 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.



Pulizia attrezzi

Con diluente sintetico, subito dopo l'uso.

Avvertenze



Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto.



Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. d/BS): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 380 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.



Contatti

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·
email: info@prismacolor.it · web: www.bensonweb.it