COD 1400 IVI MATT

Idropittura lavabile superbianca interni-esterni



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Idropittura professionale con buona lavabilità e traspirabilità, ad alta copertura, ideale sia per interno che per esterno, purché le pareti siano provviste di soprattetto. Formulata a base di biossido di titanio, carbonati e cariche fini, resine acriliche. E' un prodotto di buona finitura ed idrorepellenza, con spiccato punto di bianco, buona dilatazione e scorrevolezza.
Campo di applicazione
Indicato per la protezione e decorazione di ambienti civili, laboratori alimentari, bar e locali pubblici.
Proprietà del prodotto
Alta copertura
Ottima lavabilità
Buona traspirabilità
Ottimo punto di bianco
Idonea su tutti i supporti
Facilità di applicazione
Realizzabile in qualsiasi tinta

Colore

Bianco. E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico IVI Color System, in riferimento alla ns. Collezione Interni.
E' disponibile anche la Base Neutra Predosata per la realizzazione di tinte forti.

Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C:Tixotropica	Abrasione a umido:Classe 2
Peso specifico: 1,55 kg./lt.	Rapporto di contrasto:Classe 2
Residuo secco: 63%	Dimensione massima delle cariche:<100 microns
Punto di infiammabilità:non infiammabile	Permeabilità al vapore d'acqua:160 gr./mq. in 24h.

Confezioni

lt.14 – lt.5 – lt.1

Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

IVI PAINT
COLORI & VERNICI

Applicazione

Preparazione del supporto

Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate.
Su intonaci civili e su superfici in gesso o cartongesso, applicare preventivamente il ns. isolante-fissativo IVI FIX Extraforte oppure il ns. fondo pigmentato; su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo-consolidante penetrante.
Su superfici precedentemente tinteggiate se la pittura è saldamente ancorata al supporto, si può applicare IVI MATT direttamente.
In caso di precedenti tinteggiature sfoglianti rimuovere meccanicamente le parti non aderenti ed applicare un fondo di imprimitura idoneo. Nel caso di carteggiatura del supporto, asportare il relativo strato di polvere con un panno umido.

Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.

Metodo di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo (sia misto-aria che airless)

Diluizione

Con acqua potabile.
Applicazione pennello/rullo: prima mano 25-30%, seconda mano 15-20%
Applicazione a spruzzo: 25-35% secondo macchina.
E' consigliato ugello 0,38-0,48 mm (15"-19") - Pressione 150-180 bar.
Per le tinte forti realizzate con la Base Neutra Predosata, diminuire le diluizioni del 10%.

Consumi e Resa

18-20 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.

Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.

Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 4 ore.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze

Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico.
Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H) one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.

Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 5 g/l.

Aggiornamento: febbraio 2019
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Contatti

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 · email: info@prismacolor.it · web: www.bensonweb.it