

Cod. 1200 IVI SAN ANTICONDENSA

Idropittura anticondensa- antimuffa traspirante con microsfere di vetro termoisolanti



Caratteristiche del Prodotto

Descrizione

Idropittura traspirante, antimuffa, anticondensa che grazie alla sua formulazione con sfere di vetro cave, conferiscono al prodotto proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, che rendono IVISAN ANTICONDENSA l'idropittura ideale per eliminare e prevenire la problematica della formazione di muffa e condensa sulle pareti di qualsiasi locale interno.

Campo di applicazione

Protezione e decorazione di tutti i locali dove si crea condensa o si richiede la necessità di un isolamento termico: cucina, bagno, spogliatoio, locali con pareti esposte a nord, ecc.

Proprietà del prodotto

- Ottimo punto di bianco
- Eccellente copertura
- Finitura opaca
- Film con buona traspirabilità
- Bassa tossicità
- Contrasta la formazione di muffe



Colore

Bianco.

E' colorabile con i ns. coloranti concentrati e con il ns. Sistema Tintometrico DisTinto, in riferimento alla ns. Collezione Interni.



Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Viscosità media a +20°C: Tixotropica

Peso specifico: 1,20 kg./lt.

Residuo secco: 60%

Punto di infiammabilità: non infiammabile

Abrasione a umido: Classe 3

Rapporto di contrasto: Classe 2

Dimensione massima delle cariche: 250 microns

Permeabilità al vapore d'acqua: 705 gr./mq. in 24h.



Confezioni

lt.14 – lt.5.



Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

Applicazione



Preparazione del supporto

Se le superfici murali sono nuove, accertarsi che siano ben stagionate. Su superfici murali nuove applicare il ns. isolante-fissativo IVI FIX EXTRAFORTE oppure il ns. fondo pigmentato e successivamente 2 o 3 mani di IVISAN ANTICONDENSA; su superfici particolarmente assorbenti o già tinteggiate con prodotti deboli, applicare il ns. sottofondo consolidante penetrante. Su superfici senza presenza di muffe, si può applicare IVISAN ANTICONDENSA direttamente. In caso di superfici con presenza di muffe bisogna dapprima carteggiare la superficie interessata, applicare una o più mani del ns. battericida sanificante IVI FIX ANTIMUFFA, successivamente se è necessario applicare un primer di fondo, infine procedere con il ciclo di pittura IVISAN ANTICONDENSA.



Preparazione del prodotto

Mescolare bene prima dell'uso.



Metodo di applicazione

Pennello, rullo.



Diluizione

Con acqua potabile.

Applicazione pennello/rullo: prima mano 10-15%, seconda mano 0-10%



Consumi e Resa

4-5 mq/lt. (per mano) a seconda della ruvidità e assorbimento del supporto. Per ottenere l'esatto consumo e resa, effettuare un'applicazione di prova.



Condizioni di applicazione

Applicare il prodotto con temperature comprese tra i +5°C e +30°C. Umidità relativa massima consentita: 80%.

Non applicare il prodotto sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.



Tempi di essiccazione

A +20°C e Umidità Relativa 65%: essiccazione al tatto 3-4 ore, sovrapplicazione dopo 4 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.



Pulizia attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Avvertenze



Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico.

Contiene: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.



Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 2 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.



Contatti

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·
email: info@bensonweb.it · web: www.bensonweb.it