

# Cod. 6800 IVI TRAFFIC Rifrangente

## Pittura spartitraffico rifrangente capitolato ANAS



### Caratteristiche del Prodotto

#### Descrizione

Pittura spartitraffico a capitolato ANAS, a base di resine alchidiche con modifica clorocaucciù, biossido di titanio, pigmenti e miscele di solventi che non intaccano l'asfalto del manto stradale. E' un prodotto a rapida essiccazione, con buona copertura ed ottima resistenza all'abrasione. La presenza di perline di vetro, rende la pittura "rifrangente", requisito indispensabile ed obbligatorio per l'applicazione della pittura su sede stradale.

#### Modo d'impiego

Su asfalto e cemento spolverare accuratamente e delimitare la superficie da trattare; applicare una o due mani di IVI TRAFFIC Rifrangente, distanziate 12 ore.

#### Applicazione

A pennello e a rullo: diluire al 5-10% (in volume) con ns. diluente spartitraffico 9220. A spruzzo e macchina traccialinee: diluire al 10-15% (in volume) con ns. diluente spartitraffico 9220. Lavare gli attrezzi con diluente nitro.



### Colore

Bianco, giallo, blu e nero



### Caratteristiche chimico-fisiche (UNI EN 13300)

Finitura: opaca.

Viscosità media a +20°C: 160-180"tazza Ford 4.

Peso specifico: 1,500 - 1600 kg/lit.

Residuo secco: 70 %.

Punto d'infiammabilità: +40°C.

Solventi per la diluizione: ns.diluente spartitraffico 9220.

Resa: 12-14 mt. lineari/kg di striscia larga cm.12

Essiccazione a +20°: fuori polvere 10 minuti al tatto, 30-40 minuti in profondità.

Mani da applicare: una o due.

Sovrapplicazione: dopo 2 ore.

Resistenze: in ambiente cittadino, marino, montano.

Leganti ed eccipienti: resine alchidiche, clorocaucciù, cariche, pigmenti, perline di vetro



### Confezioni

Kg. 25 - Lt 2.5



### Magazzinaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato in confezione originale integra ben chiusa a temperature comprese tra +5°C e +35°C. In tali condizioni la stabilità è garantita per 18 mesi dalla data di produzione.

# Avvertenze



## Rischi e consigli di sicurezza

Conservare fuori della portata dei bambini e dei non addetti. Lavare subito e con molta acqua eventuali schizzi. Nelle applicazioni a spruzzo non respirare gli aerosol. In caso di fortuita ingestione consultare con urgenza il medico. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.



## Smaltimento

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto.



## Valore limite Europeo per il contenuto C.O.V.

Di questo prodotto (cat. d/BS): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene C.O.V. al massimo 380 g/l.



Aggiornamento: febbraio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base delle nostre esperienze. Dato che le condizioni delle superfici da trattare sono solitamente differenti da caso a caso, l'utilizzatore non è esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, sotto la propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Le informazioni di questa Scheda Tecnica, sono date esonerandoci comunque da qualsiasi responsabilità e/o garanzia, in quanto le relative condizioni e procedure di impiego non si svolgono sotto il nostro diretto controllo. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica: in questo documento non è possibile analizzare tutte le tipologie di supporti esistenti e il relativo ciclo specifico, per cui in casi difficili o dubbi, consigliamo di rivolgersi al nostro servizio di Assistenza Tecnica.



## Contatti

Prisma S.a.s. – Via Tordino, 126 – 65019 Pianella (PE) - Tel. 085 97.72.283 ·  
email: [info@prismacolori.it](mailto:info@prismacolori.it) · web: [www.bensonweb.it](http://www.bensonweb.it)